ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝

1. Ֆիզիկամեխանիկական պարամետրերը.

№	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ – ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ – ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացություն
						ըստ ՆՓ –ի	փաստացի	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	06-1343	Սալերի եզրաչափերը F4 F7 N4 N7 M8	ՀՀՏՊ 39115446-…	ՀՀՏՊ 39115446-… 3.2.6	մմ	 430x300x40 430x300x70 430x300x40 430x300x70 640x430x80	 430x300x40 430x300x70 430x300x40 430x300x70 640x430x80	 համպ. համպ. համպ. համպ. համպ.
2	06-1343	Խտությունը F4 F7 N4 N7 M8	ՀՀՏՊ 39115446-…	ՀՀՏՊ 39115446-… 3.2.6	կգ/մ^3	 800÷1350 800÷1350 700÷1350 700÷1350 700÷1350	 1015 1200 900 1000 1255	 համպ. համպ. համպ. համպ. համպ.
3	06-1343	Սալերի ամրությունը F4 F7 N4 N7 M8	ՀՀՏՊ 39115446-…	ՀՀՏՊ 39115446-… 3.2.6	կգ/սմ^2	 40÷100 40÷100 30÷100 30÷100 28÷100	 95.0 89.4 76.8 96.3 75.4	 համպ. համպ. համպ. համպ. համպ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ճակատների և միջնորմների համար պեղիտից շինարարական սալեր-ի
արտադրանքի անվանումը

փորձարկված նմուշները համապատասխանում են ՀՀՏՊ 39115446-…-ի պահանջներին
նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը և կետերի համարները

չեն համապատասխանում -
նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը և կետերի համարները

Արձանագրությունը կազմված է՝ _2_ էջից, _2__ օրինակից

Պատասխանատու կատարողներ՝

Փորձարկման լաբորատորիայի պետի տեղակալ Վ.Բարսամյան
ստորագրությունը *ԱԱՀ*

Ավագ լաբորանտ Ժ.Սիմոնյան
ստորագրությունը *ԱԱՀ*

Փորձարկման լաբորատորիայի պետ՝ Ա. Ալավերդյան
ստորագրությունը *ԱԱՀ*

էջ 2; 2էջից